



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum
26.08.2013
Firma
Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang
Handelsname
Pigasil Filler

- 1.1. Produkt-Charakterisierung**
Vorlack für Aussenanstriche auf Holz und Holzwerkstoffen
- 1.2. Farbe**
weiss und bunt
-

2. Bindemittel	Gew. %
Alkydharz (Sojaöl) (fest)	14.95 – 16.60
Alkydharz (Tallöl) (fest)	7.50 – 9.00

3. Pigmente	Gew. %
3.1. anorganische Pigmente	
Titandioxid _____	0 – 25.00
Chromoxidgrün _____	0-14.00
Eisenoxide _____	7.00-12.00
Mischphasenpigmente _____	_____

3.2. organische Pigmente	Gew. %
Russe _____	0-1.50
Buntpigmente _____	0- 4.00

3.3. Korrosionsschutzpigmente	Gew. %
Zinkstaub _____	_____
Zinkphosphat _____	_____

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	17.50 – 25.00
	Schwerspat	_____	_____
	Talkum/Feldspat	_____	10.00 – 17.50
	Siliciumdioxid	_____	0.30
	_____	_____	_____
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	entaromatisiert	22.00-27.00
	Aromatengehalt	_____	_____
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	_____	_____	_____
	Glykole	_____	_____
	_____	_____	_____
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	_____	_____	_____
	Wasser	_____	_____
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	0.002
	Mangan	_____	_____
	Zirkon	_____	_____
	Zink	_____	0.016
	Calcium	_____	0.02
	_____	_____	_____
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	Methyl-Ethyl-Ketoxim		0.3
	_____	_____	_____
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Weichmacher	_____	_____
	Bentonite	_____	0.25
	Netzmittel	_____	0.20
	Entschäumer	_____	_____
	_____	_____	_____
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
8.	Biozide		Gew. %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.