BOSShard
bekennt Farbe

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Alligator Kunstharzemaille 3000

Streichemaille mit hervorragenden Eigenschaften für Aussen- und Innenanstriche in der Bau- und Industriemalerei

Anwendung	Ausgesprochener Streichemaille (Decklack) mit hervorragenden Eigenschaften für Aussen- und Innenanstriche in der Bau- und Industriemalerei. Vornehmlich für Anstriche auf Holz, wie Jalousieläden, Garagentore, Sitzbänke, Fenster usw.; ferner zum Lackieren von metallischen Werkstücken, wie Türeinfassungen, Türen, Fenster und andere Metallkonstruktionen.
Eigenschaften	- extrem gute Wetterbeständigkeit - Lichtechtheit und Glanzhaltung - ausgezeichnete Füllkraft - hervorragende Deckkraft - gute Trocknungseigenschaften - besonders leichte Verarbeitbarkeit (milder Geruch) - optimaler Verlauf
Technische Daten	**Bindemittel** Langölige Alkydharze **Pigmente** Titandioxid Rutil, anorganische und organische Buntpigmente **Farbton** Weiss, bunt, nach allen gängigen Farbkarten oder nach Muster **Glanzgrad** Hochglanz **Lagerbeständigkeit** 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde) **Lieferform** Mittelviskos, streichfertig **Gebinde** Siehe Preisliste **Festkörpergehalt DIN EN 53216** 70–72 % (je nach Farbton) **Dichte DIN EN 53217** Weiss 1,20 g/ml / bunt 0,90-1,20 g/ml **Viskosität DIN / ISO 2431** 80-100 s DIN 6 mm
Untergrund	Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15 % betragen, im Fensterbau max. 12 %.
Aufbau	**Festhaftende intakte Altanstriche** abwaschen mit Salmiakwasser, gut anschleifen. 1-2x Alligator Kunstharzemaille 3000 **Neues Holz innen** 1x MEGAhafti, PigaPur Primer oder Boscalit Aqua-Isoliergrund (Holzinhaltsstoffe) 1-2x Alligator Kunstharzemaille 3000 **Neues Holz aussen** 1x Alligator Holzgrundierung oder Arbezol Hydro-Tauchgrund 3000 1x MEGAhafti, PigaPur Primer oder Alligator Aussenvorlack 7500 1-2x Alligator Kunstharzemaille 3000 **Eisen** 1x Cyclac 4032 Rostschutzgrund oder Bosaqua 2K-Primer 1-2x Alligator Kunstharzemaille 3000 **Zink innen** 1x PigaPur Primer, Boscapox 2K-Primer 4500 oder Bosaqua 2K-Primer 1-2x Alligator Kunstharzemaille 3000

Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (Airless) und heisslackieren. Beim Heisslackieren können in einem Arbeitsgang Schichtdicken von 80-100 µm erreicht werden. Werden unterschiedliche Applikationsarten (Hochdruck- Niederdruck usw.) angewendet, so sind Farbtonabweichungen möglich. Im Zweifelsfall Vorversuche machen. **Verdünnung** Zum Streichen und rollen bis 3 % mit Terpentinersatz. Zum Spritzen bis 10-20 % mit Kunstharzverdünner 422. **Abtönbarkeit** Mit Pintasol-Abtönpasten, bis max. 3 %. **Verbrauch** Ca. 100-200 g/m² pro Anstrich, je nach Applikationsart und Farbton. **Reinigung der Geräte** Sofort nach Beendigung der Lackierarbeiten reinigen mit Terpentinersatz, Kunstharzverdünner 422 oder Cyclon Universalverdünner 7.
Trocknung DIN EN 53150	staubtrocken nach 3-4 h grifffest nach 6 h durchgetrocknet nach 24 h überstreichbar nach 24 h überspritzbar nach 12 h
Besonderer Hinweis	Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/GTK/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten.
Sicherheitsdaten	**Kennzeichnung / Transportvorschriften** Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. **Abfallcode** 08 01 11 S

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch