



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum

28.03.2011

Firma

Bosshard & Co. AG Ifangstrasse 97 , 8153 Rümlang

Handelsname

Thermosil Activeprimer

1.1. Produkt-Charakterisierung

wässrige, lösemittelfreie Siloxan-Tiefgrundierung mit MFB-Technologie und Filmschutz

1.2. Farbe

farblos

2. Bindemittel

Styrol und Acrylsäureester Copolymerisat (fest)

Gew. %

10.200

Polysiloxan

2.500

3. Pigmente

Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid

Chromoxidgrün

Eisenoxide

Mischphasenpigmente

3.2. organische Pigmente

Gew. %

Russe

Buntpigmente

3.3. Korrosionsschutzpigmente

Gew. %

Zinkstaub

Zinkphosphat

4.	Füllstoffe	Gew. %
	Calciumcarbonate	_____
	Schwerspat	_____
	Talkum/Feldspat	_____
	Siliciumdioxid	_____
5.	Lösungsmittel	Gew. %
	Aliphatische KW	_____
	Aromatengehalt	_____
	Aromatische KW	_____
	Alkohole	_____
	Glykole	_____
	Ester	_____
	Ketone	_____
	Wasser	87.076
6.	Additive	Gew. %
6.1.	Trockenstoffe	(Metallgehalt)
	Kobalt	_____
	Mangan	_____
	Zirkon	_____
	Calcium	_____
6.2.	Hautverhinderungsmittel	Gew. %
6.3.	Andere Additive	Gew. %
	Weichmacher	_____
	Verdickungsmittel	_____
	Netzmittel	_____
	Entschäumer	_____
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel	Gew. %
	Zubereitung mit ca. 2.5% MIT, ca.2.5% BIT und < 1% HCHO	0.20
8.	Biozide	Gew. %
	2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on	0.024

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.