



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

	Datum 01.06.2010 Firma Bosshard & Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang Handelsname Arbezol Hydro-Grundierung BIP	
1.1.	Produkt-Charakterisierung wasserverdünnbare Holzschutzgrundierung	
1.2.	Farbe gelblich	
2.	Bindemittel modifiziertes Alkydharz _____	Gew. % 16.00
3.	Pigmente	Gew. %
3.1.	anorganische Pigmente	
	Titandioxid _____	_____
	Chromoxidgrün _____	_____
	Eisenoxide _____	_____
	Mischphasenpigmente _____	_____
3.2.	organische Pigmente	Gew. %
	Russe _____	_____
	Buntpigmente _____	_____
3.3.	Korrosionsschutzpigmente	Gew. %
	Zinkstaub _____	_____
	Zinkphosphat _____	_____
4.	Füllstoffe	Gew. %
	Calciumcarbonate _____	_____
	Talkum _____	_____
	Glimmer _____	_____
	China Clay _____	_____

5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	_____
	Aromatengehalt	_____	_____
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	Glykole	_____	2.00
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	Wasser	_____	79.7
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	0.025
	Mangan	_____	_____
	Zirkon	_____	_____
	Zink	_____	_____
	Calcium	_____	_____
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	Methylethylketoxim	_____	0.1
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Cellulosederivate	_____	_____
	Mineralölentschäumer	_____	0.3
	Amino-methyl-propanol	_____	0.5
	Urethanverdicker	_____	_____
	Alkaliphosphat	_____	_____
	Acrylatverdicker	_____	_____
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	Zubereitung mit ca. 2.5% MIT, ca. 2.5% BIT und <1% HCHO	_____	0.25
8.	Biozide		Gew. %
	Tebuconazol	_____	0.6
	Iodpropinyl-butylcarbammat	_____	0.45
	Permethrin	_____	0.075

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.