BOSShard
bekennt Farbe

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Arbo-Floor Primer

Wässrige 1K-Grundierung für Holzparkettböden

Anwendung	**Arbo-Floor Primer** ist eine wässrige 1K-Grundierung für Holzparkettböden und wird vorzugsweise als Grundierung unter Arbo-Floor Finish eingesetzt und ermöglicht eine rationelle Parkettversiegelung.
Eigenschaften	- deutliche Verminderung der Fugenverklebungstendenz und der damit verbundenen Abrissfugen - stärkere Anfeuerung des Holzfarbtones, vergleichbar mit lösemittelhaltigen Lacken - Vermeidung von Fleckenbildung auf gerbstoffreichen Hölzern wie z.B. Eiche - gute Füllkraft - schnelle Trocknung - problemlose Verarbeitung - **Schweizer Umweltetikette Klasse B**
Technische Daten	**Bindemittel** Spezielle Polymer-Dispersion **Farbton** Farblos **Lichtechtheit** Sehr gut (verhindert aber nicht die natürliche Vergilbung des Holzes) **Lagerbeständigkeit** 12 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), frostfrei lagern **Lieferform** Verarbeitungsfertig. **Wichtig** vor Gebrauch ist das Material immer gut aufzurühren. **Gebinde** Siehe Preislilste **Festkörpergehalt DIN EN 53216** 31 % (Mittelwert) **Dichte DIN EN 53217** 1,05 g/cm³ (Mittelwert)
Untergrund	Die Parkettoberfläche muss gut geschliffen (Korn 150), entstaubt, sauber, fettfrei und trocken sein.
Aufbau	**Für rohes Holz** Auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund 1x Arbo-Floor Primer mit der Rolle oder Streichbürste satt auftragen. **Wichtig** Arbo-Floor Primer darf nicht geschliffen werden. **Nach einer Trockenzeit von 6 - 7 h** 1x Arbo-Floor Finish aufrollen. Eine frühere Überarbeitung beeinträchtigt die Schleifbarkeit. **Zwischenschliff** Nach 7 - 8 h mit Korn 180 - 220. **Schlussversiegelung** 1x Arbo-Floor Finish. Durch Abrieb stärker beanspruchte Flächen erhalten 3 Siegelaufträge. **Auf angeschliffenen Altversiegelungen kein Arbo-Floor Primer verwenden!**
Verarbeitung	Streichen, rollen. **Wichtig** Vor der Applikation ist der Lack immer gut aufzurühren. Bitte beachten Sie unsere Pflegeanleitung für versiegelte Holzböden. **Verbrauch** Ca. 120-150 g/m² pro Auftrag, je nach Holzart und Verwendungszweck. Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln. **Verarbeitungstemperatur** Nicht unter + 15 °C verarbeiten (Material-, Untergrund- und Lufttemperatur). **Reinigung der Geräte** Sofort nach Gebrauch mit Wasser, nach längerem Stehen mit Nitroverdünner.

Trocknung DIN EN 53150	Bei einer Auftragsmenge von 120 g/m². Staubtrocken nach ca. 40 min Grifffest nach ca. 60-120 min
Besondere Hinweise	Nur rostfreie Geräte verwenden. Bei Verwendung von Holzbeizen bitte die Angaben des Herstellers beachten und ggf. Vorversuche machen. Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/GTK/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.
Sicherheitsdaten	**Kennzeichnung / Transportvorschriften** Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. **Abfallcode** 08 01 12 S **Sicherheitsratschläge** Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

arbezol®

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch