



**VSLF**  
VERBAND SCHWEIZERISCHER  
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

**USVP**  
UNION SUISSE DES FABRICANTS  
DE VERNIS ET PEINTURES

## VSLF-Produktedeklaration

Datum

03.09.2010

Firma

**Bosshard + Co. AG**

Handelsname

**Tosaqua 2K-PUR-Emaille glanz / seidenglanz weiss**

### 1.1. Produkt-Charakterisierung

PUR Decklack wässrig

### 1.2. Farbe

weiss

### 2. Bindemittel

Gew. %

Polyurethanharze

20-22

### 3. Pigmente

Gew. %

#### 3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid

29

Chromoxidgrün

Eisenoxide

Mischphasenpigmente

#### 3.2. organische Pigmente

Gew. %

Russe

Buntpigmente

#### 3.3. Korrosionsschutzpigmente

Gew. %

Zinkstaub

Zinkphosphat

|             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| <b>4.</b>   | <b>Füllstoffe</b>                         | <b>Gew. %</b>         |
|             | Calciumcarbonate _____                    | _____                 |
|             | Schwerspat _____                          | _____                 |
|             | Talkum/Feldspat _____                     | _____                 |
|             | Siliciumdioxid _____                      | 0-2.5                 |
| <b>5.</b>   | <b>Lösungsmittel</b>                      | <b>Gew. %</b>         |
|             | Aliphatische KW _____                     | _____                 |
|             | Aromatengehalt _____                      | _____                 |
|             | Aromatische KW _____                      | 2                     |
|             | Alkohole _____                            | _____                 |
|             | Glykole _____                             | 2                     |
|             | Ester _____                               | _____                 |
|             | Ketone _____                              | _____                 |
|             | Wasser _____                              | 40-43                 |
| <b>6.</b>   | <b>Additive</b>                           | <b>Gew. %</b>         |
| <b>6.1.</b> | <b>Trockenstoffe</b>                      | <b>(Metallgehalt)</b> |
|             | Kobalt _____                              | _____                 |
|             | Mangan _____                              | _____                 |
|             | Zirkon _____                              | _____                 |
|             | Zink _____                                | _____                 |
|             | Calcium _____                             | _____                 |
| <b>6.2.</b> | <b>Hautverhinderungsmittel</b>            | <b>Gew. %</b>         |
|             | _____                                     | _____                 |
| <b>6.3.</b> | <b>Andere Additive</b>                    | <b>Gew. %</b>         |
|             | Silikonadditiv _____                      | 0.15                  |
|             | Polyurethanverdicker _____                | 0.3                   |
|             | Entschäumer _____                         | 1.7                   |
|             | UV Absorber _____                         | 0.05                  |
| <b>7.</b>   | <b>Film- und Topfkonservierungsmittel</b> | <b>Gew. %</b>         |
|             | BIT _____                                 | 0.03                  |
| <b>8.</b>   | <b>Biozide</b>                            | <b>Gew. %</b>         |
|             | _____                                     | _____                 |
|             | _____                                     | _____                 |

**Bemerkungen**

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.