

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Tosaqua 2K-PUR-Emaille farblos

Wasserverdünnbarer, strapazierfähiger, licht- und chemikalienbeständiger 2K-PUR-Klarlack, für den Innen- und Aussenbereich

<p>Anwendung</p>	<p>Tosaqua 2K-PUR-Emaille farblos ist ein wasserverdünnbarer, strapazierfähiger, licht- und chemikalienbeständiger 2K-PUR-Klarlack. Für abrieb- und kratzfeste, gilbungsfreie Lackierungen von Parkett, Möbel, Tische, Bänke etc. (auch für gebleichte Hölzer) im Innenbereich. Auch als Einlassgrund für Betonböden (1:1 mit Wasser verdünnen). Als farbloser Überzug über bestehende Bodenfarben (nach dem Einstreuen von Chips) zur Verbesserung der Kratz- und Abriebfestigkeit. Als farbloser Versiegelungslack für mineralische Untergründe einsetzbar; ergibt staubfreie Kellerböden, Treppen, Zementüberzüge etc. Als wässriger Einlassgrund für stark saugende, sandende oder nicht optimal ausgehärtete Zementböden (1:1 mit Wasser verdünnen).</p> <p>Wichtig Als Einlassgrund nur Tosaqua 2K-PUR-Emaille farblos glanz verwenden.</p>
<p>Eigenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ergibt sehr widerstandsfähige, stoss- und schlagfeste Klarlackierungen mit ausgezeichneter Kratz- und Abriebfestigkeit - hervorragende Licht- und Vergilbungsbeständigkeit - sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, viele Haushaltchemikalien, Desinfektionsmittel, Mineralöle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen - entspricht EN 71/3 (Sicherheit für Spielzeuge) und DIN V 53160 (Speichel- und Schweissbeständigkeit)
<p>Technische Daten</p>	<p>Bindemittelbasis Acrylpolyurethanharz / aliphat. Isocyanathärter Farbton Farblos Glanzgrad Glanz, seidenglanz Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde, vor Frost schützen). Tosaqua-Härter darf nur 6 Monate gelagert werden (feuchtigkeitsempfindlich) Lieferform Streichfertig 40-50 s DIN-Becher 4 Gebinde Siehe Preisliste Spez. Gewicht 1,01 g/cm³ Festkörper 48 % Mischverhältnis 4 : 1 Topfzeit 2,5 h</p>
<p>Untergrund</p>	<p>Holz und Holzwerkstoffe im Innenbereich, duroplastische Kunststoffe, mineralische Untergründe (Beton, Zementüberzüge etc.).</p> <p>Holzfeuchtigkeit max. 15 %. Zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann Blasenbildung in der Lackierung verursachen.</p> <p>Gebeiztes Holz gut trocknen lassen.</p> <p>Mit wachs-, paraffin- oder silikonhaltigen Polituren behandelte Holzflächen müssen vor dem Überlackieren sauber geschliffen und gereinigt werden.</p> <p>Bei der Verwendung als Einlassgrund für mineralische Untergründe müssen Sinterschichten fachgerecht entfernt werden.</p> <p>Fussbodenheizungen müssen ausgeschaltet sein.</p>

Aufbau	Im Normalfall sind ein Grundanstrich und 2 Deckanstriche ausreichend. Der Grundanstrich muss je nach Porosität des Untergrundes zur Verhinderung der Blasenbildung genügend verdünnt werden (15-30 %).																				
Verarbeitung	<p>Spritzen (auch airless und airmix), streichen und rollen.</p> <p>Bitte beachten Sie die SUVA Vorschriften betreffend der Verarbeitung Isocyanathaltiger Beschichtungen.</p> <p>Verdünnung Mit Wasser.</p> <table data-bbox="491 421 901 533"> <tr> <td>Grundieren (Holz)</td> <td>ca. 15-30 %</td> </tr> <tr> <td>Streichen/rollen</td> <td>ca. 0-5 %</td> </tr> <tr> <td>Spritzen</td> <td>ca. 5-15 %</td> </tr> <tr> <td>Einlassgrund</td> <td>1:1 verdünnen</td> </tr> </table> <p>Verbrauch Ca.120-160 g/m², 100-140 g/m² (verdünnt; für Böden).</p> <p>Verarbeitungshinweise Nicht bei Temperaturen unter 10 °C und rel. LF über 80 % verarbeiten. Vor Gebrauch Gebindeinhalt gut durchschütteln.</p> <p>Reinigung der Geräte Sofort mit Wasser oder Jubo Pinselreiniger 4444. Angetrocknete Farbreste mit Universalverdünner.</p>	Grundieren (Holz)	ca. 15-30 %	Streichen/rollen	ca. 0-5 %	Spritzen	ca. 5-15 %	Einlassgrund	1:1 verdünnen												
Grundieren (Holz)	ca. 15-30 %																				
Streichen/rollen	ca. 0-5 %																				
Spritzen	ca. 5-15 %																				
Einlassgrund	1:1 verdünnen																				
Trocknung DIN EN 53150	<table data-bbox="491 745 1085 891"> <tr> <td>Staubtrocken</td> <td>nach ca.</td> <td>60</td> <td>min</td> </tr> <tr> <td>Griffest</td> <td>nach ca.</td> <td>6-8</td> <td>h</td> </tr> <tr> <td>Schleif- und überstreichbar</td> <td>nach ca.</td> <td>24</td> <td>h</td> </tr> <tr> <td>Überspritzbar</td> <td>nach ca.</td> <td>6</td> <td>h</td> </tr> <tr> <td>Vollständig ausgehärtet</td> <td>nach ca.</td> <td>5-7</td> <td>Tage</td> </tr> </table>	Staubtrocken	nach ca.	60	min	Griffest	nach ca.	6-8	h	Schleif- und überstreichbar	nach ca.	24	h	Überspritzbar	nach ca.	6	h	Vollständig ausgehärtet	nach ca.	5-7	Tage
Staubtrocken	nach ca.	60	min																		
Griffest	nach ca.	6-8	h																		
Schleif- und überstreichbar	nach ca.	24	h																		
Überspritzbar	nach ca.	6	h																		
Vollständig ausgehärtet	nach ca.	5-7	Tage																		
Besondere Hinweise	<p>Chemikalienfestigkeit Sehr gut gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Benzin, Mineralöle, Fette, Desinfektions- und Bleichmittel, Haushaltreinigungsmittel, Alkohol (Spirituosen) und nicht zu aggressive org. Lösemittel.</p> <p>Lichtbeständigkeit Ausgezeichnet (der Lichtschutz verhindert die Vergilbung des Anstrichs und des Holzfarbtons im Innenbereich).</p> <p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/GTK/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten.</p>																				
Sicherheitsdaten	<p>Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 08 01 12</p> <p>Sicherheitsratschläge Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt beachten.</p>																				

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch