

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Arbosan Insect

Wasserverdünnbares, vorbeugend und bekämpfend wirksames Holzschutzmittel-Konzentrat gegen holzerstörende Insekten

<p>Anwendung</p>	<p>Arbosan Insect ist ein wasserverdünnbares Holzschutzmittel-Konzentrat gegen holzerstörende Insekten (mit Ausnahme von Termiten) in Konstruktionsholz, Balken und Böden. Es wirkt vorbeugend sowie bekämpfend gegen holzerstörende Insekten (geprüft gegen Hausbock "Hylotrupes bajulus" und Nagekäfer).</p>
<p>Eigenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wasserverdünnbares Konzentrat - dringt tief in das Holz ein - bewährter Wirkstoff - geprüft gegen Hausbock und Nagekäfer - farblos - geruchlos nach der Trocknung <p>Arbosan Insect ist geeignet zur Anwendung im Spritzverfahren, zum Streichen oder Tauchen und für Bohrlochtränkungen (Injektionen). Es färbt nicht und ist nach der vollständigen Trocknung überstreichbar.</p> <p>Anwendung nur durch im Holzschutz erfahrene Fachleute.</p>
<p>Technische Daten</p>	<p>Zusammensetzung Wirkstoff und Emulgatoren Wirkstoff 2.5% Permethrin Holzschutzmittel Zulassungs-Nr. CHZB0698 Lagerbeständigkeit 12 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde) Lieferform Konzentrat Gebinde Siehe Preisliste Dichte DIN EN 53217 ca. 1.03 g/ml Anwendung 10 %-ig (9 l Wasser auf 1 l Arbosan Insect). Anwendungsfertige Lösung innerhalb von 5 Tagen verarbeiten.</p>
<p>Untergrund</p>	<p>Nur auf staubfreie, trockene und unbehandelte Holzoberflächen auftragen. Angrenzende, nicht zu behandelnde Materialien vor Behandlung abdecken. Bei Hausbockbefall Frassgänge freilegen und ausbürsten.</p>
<p>Verarbeitung</p>	<p>Streichen, spritzen, imprägnieren oder tauchen. Wenn nötig, Behandlungen wiederholen. In Innenräumen bis zur vollständigen Trocknung gut lüften.</p> <p>Bei umfangreichen und tiefgreifenden Zerstörungen durch Hausbocklarven werden die zerfressenen äusseren Holzpartien - soweit nötig und soweit es die Beschaffenheit der Tragkonstruktion zulässt - abgebeilt. Die freigelegten Frassgänge werden gründlich ausgebürstet und auch das übrige Holzwerk gereinigt. Danach wird zweimal satt mit Arbosan Insect gespritzt.</p> <p>Bei Riegelkonstruktionen oder sehr grossen Querschnitten wird Arbosan Insect mit einem Hochdruckspritzgerät - nach dem Schmiernippelprinzip - tief ins Holz injiziert.</p> <p>Verbrauch Bekämpfend: streichen, spritzen ca. 300-350 g/m² Vorbeugend: ca. 200-250 g/m² Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln.</p> <p>Folgeanstriche Das Produkt ist nach vollständiger Trocknung überstreichbar. Eventuell Musteranstrich vornehmen.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser.</p>

Trocknung DIN EN 53150	Bei Oberflächenbehandlung: nach 2 h. Bei Impfung: Je nach Eindringungsmenge kann es mehrere Tage dauern, bis alle flüchtigen Anteile aus dem Holz diffundieren.
Sicherheitsdaten	<p>Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 03 02 02 S</p> <p>Ökotoxizität Giftig für Fische und Fischnährtiere. Das Holzschutzmittel darf nicht in Gewässer gelangen.</p> <p>Schutz-/Umweltmassnahmen Nicht verwenden in Ställen, Milchammern und Futterlagern. Keine Holzteile behandeln, die von landwirtschaftlichen Nutztieren abgeleckt oder benagt werden können. Kein direkter Kontakt der behandelten Flächen mit Lebens- oder Futtermitteln. In Wohnräumen nur bei Befall einsetzen. Spritzbehandlungen dürfen nur an Stellen ausgeführt werden, wo die vom Gesetzgeber verlangten Auflagen erfüllt werden. Nur bei guter Belüftung verwenden. Zur Verarbeitung Haut und Augen schützen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Schutzkleidung tragen (Maske, Brille, Handschuhe etc.). Für die Verarbeitung muss eine spezielle Maske (A2P2) getragen werden! Grösste Vorsicht bei Asthma: Aerosol nicht einatmen. Von Kindern fernhalten. Die Verarbeitung in der Nähe von Zündquellen ist nicht gestattet. Lichtschalter und elektrische Leitungen abdecken und vor Kurzschluss sichern.</p> <p>Biozide sicher verwenden.</p>

arbezol®

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch