

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Arbezol Schwammschutz 2001

Wässriges Fungizid zur Bekämpfung und Vertilgung des Echten Hausschwammes (Serpula lacrimans) im Mauerwerk

<p>Anwendung</p>	<p>Arbezol Schwammschutz 2001 ist ein wässriges Fungizid zur Bekämpfung und Vertilgung des Echten Hausschwammes (Serpula lacrimans) bei allen Arten von Mauerwerk wie Ziegel, Beton und Naturstein sowie Putz und anderen mineralischen Untergründen in Altbauten, Kellerräumen und nicht unterkellerten Räumen.</p>
<p>Eigenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> - gebrauchsfertig - beeinträchtigt im Gegensatz zu z.B. borathaltigen Produkten die Aushärtung von Zementmörtel nicht - Putz- und Anstrichverträglich - nach Trocknung geruchsfrei <p>Schutzwirkung Bekämpfende Wirkung gegen den Echten Hausschwamm (Serpula Lacrimans) im Mauerwerk.</p>
<p>Technische Daten</p>	<p>Wirkstoff 0.17 % 3-Jod-2-propinyl butylcarbammat, Schutzmittel für Mauerwerk, Zulassungs-Nr. CHZB0274 Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), frostempfindlich Lieferform gebrauchsfertig, vor der Verarbeitung gut aufrühren Gebinde siehe Preisliste Dichte DIN EN 53217 1,0 g/ml</p>
<p>Untergrund</p>	<p>Bekämpfung durch den Fachmann Die Bekämpfung des Echten Hausschwammes erfordert besondere Massnahmen (genaue Ermittlung der Ausdehnung, Entfernen des befallenen Materials, Vorsichtsmassnahme gegen Verschleppung usw.), die dem Fachmann überlassen werden müssen.</p> <p>Bestimmung des Echten Hausschwammes Wichtig, anhand uns zugesandter Pilzproben können wir feststellen, ob es sich um einen relativ harmlosen Pilz oder um den Echten Hausschwamm handelt.</p> <p>Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - befallenes Holz mit einem Sicherheitsabstand von ca. 1 m ausbauen - verbleibendes, abgetrocknetes sowie neu einzubauendes Holz mit einem pilzwidrigen Imprägniermittel (Arbotrol Grundierung BP oder Arbezol Hydro-Grundierung BP) behandeln <p>Weiterbehandlung Nach vollständiger Trocknung können die behandelten Flächen mit geeigneten Anstrichstoffen überstrichen werden.</p>
<p>Verarbeitung</p>	<p>Streichen, spritzen, tauchen.</p> <p>Die weitere Behandlung ist unmittelbar nach dem Antrocknen der ersten vorzunehmen. Arbezol Schwammschutz 2001 muss vor der Verarbeitung und bei längerer Standzeit gut aufgerührt werden.</p> <p>Verbrauch ca. 0.5 Liter pro m² auf Mauerwerk. Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln.</p> <p>Reinigung der Geräte mit Wasser.</p>

Besonderer Hinweis	Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/GTK/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.
Sicherheitsdaten	<p>Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 03 02 05</p> <p>Schutzmassnahmen / Vorsichtsmassnahmen Kein direkter Kontakt der behandelten Flächen mit Lebensmitteln, Futtermitteln und landwirtschaftlichen Nutztieren. Nicht einnehmen. Bei der Anwendung des Produktes im Spritzverfahren Dämpfe nicht einatmen. Maske, Handschuhe und Schutzbrille tragen. In Wohn- und Schlafräumen nur bei Pilzbefall anwenden.</p> <p>Biozide sicher verwenden.</p>

arbezol®

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch
arbezol Holzschutz: Telefon +41 (0)44 817 74 74 | Fax +41 (0)44 817 74 00 | www.arbezol.ch | arbezol@arbezol.ch