



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum

21.05.2013

Firma

Bosshard & Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Arbezol Hydrosotic

1.1. Produkt-Charakterisierung

wasserverdünnbare Alkydharz-Imprägnierlasur

1.2. Farbe

weiss/nach Farbtonkarte

2. Bindemittel

Alkydharz (acrylmodifiziert)

spez. Fettsäuren fest

Gew. %

20.20

3. Pigmente

Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid

0.00-13.00

Chromoxidgrün

0.00-5.00

Eisenoxide

0.00-5.00

Mischphasenpigmente

3.2. organische Pigmente

Gew. %

Russe

0.00-2.00

Buntpigmente

0.00-5.00

3.3. Korrosionsschutzpigmente

Gew. %

Zinkstaub

Zinkphosphat

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	_____
	Zinkoxid	_____	0.00-2.00
	Talkum/Feldspat	_____	_____
	Siliciumdioxid	_____	0.00-3.00
	_____	_____	_____
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	_____
	Aromatengehalt	_____	_____
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	_____	_____	_____
	Glykole	_____	3.00-6.00
	_____	_____	_____
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	Glycolether	_____	1.00
	Wasser	_____	49.8-73.00
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	0.02
	Mangan	_____	_____
	Zirkon	_____	0.04
	Zink	_____	_____
	Calcium	_____	_____
	Barium	_____	0.02
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Weichmacher	_____	_____
	PU-Verdicker	_____	0.9
	Netzmittel	_____	0.00-0.40
	Entschäumer	_____	0.2-1.00
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	MIT/BIT		150 ppm
	Zink-Pyrithion		50 ppm
8.	Biozide		Gew. %
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.