

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Arbotrol Holzpflegeöl

Natürliche, wasserabweisende, offenporige und imprägnierende Holzbehandlung für innen und aussen

Anwendung	Arbotrol Holzpflegeöl , auf Basis von hochwertigem Leinöl/Leinölstandöl aufgebaut, eignet sich zur natürlichen, wasserabweisenden, offenporigen, imprägnierenden Holzbehandlung im Innen- und Aussenbereich, insbesondere für Möbel, Fussböden, diverse Weich- und Harthölzer, Holzdecks und Gartenmöbel im Aussenbereich. Auch besonders für die periodische Pflege von Gartenmöbeln geeignet.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Leinölbasis - wasserabweisend - imprägnierend - dampfdurchlässig - belebt die natürliche Holzmaserung - leicht zu verarbeiten - geruchsmild - renovationsfreundlich - Schweizer Umweltetikette Klasse G
Technische Daten	<p>Pigmente Transparente Eisenoxide Farbtöne Gemäss Arbezol Katalog Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde) Lieferform Gebrauchsfertig (vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln) Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt DIN EN 53216 42 % Dichte DIN EN 53217 0.83 g/cm³ Viskosität DIN/ISO 2431 12 s DIN 4mm/20 °C</p>
Untergrund	Das Holz muss trocken, saugfähig, fett-, harz- und staubfrei sein. Hölzer wie Esche, Eiche und Kastanie sauber ausbürsten. Leimdurchschläge mit Ziehklänge entfernen. Endschliff für Böden und Möbel mit 220-320 Körnung.
Verarbeitung	<p>Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Streichen oder tauchen. Zum Tauchen 10 % mit Kunstharzverdünner verdünnen. Je nach Beanspruchung 1-2 Schichten auftragen.</p> <p>2-3 Stunden nach dem Erstanstrich ist das nicht ins Holz eingedrungene Öl mit einem nicht fasernden Lappen zu entfernen. Eine Glättung mit Siavlies nach dem ersten Anstrich verbessert den Finish.</p> <p>Arbotrol Holzpflegeöl farblos nicht für aussen verwenden!</p> <p>Verbrauch Ca. 80-130 ml/m² pro Behandlung/Anstrich. Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln.</p> <p>Optimale Verarbeitungstemperatur 15-20 °C, Holzfeuchte max. 15 %.</p> <p>Reinigung der Geräte Unmittelbar nach dem Streichen mit Kunstharzverdünner.</p>
Trocknung DIN EN 53150	Trocken und überstreichbar nach 24 h. Die Trocknung ist abhängig von Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Optimale Trocknung nur bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen, sonst sind Verzögerungen möglich.

<p>Besondere Hinweise</p>	<p>Probieren Sie vorher die gewünschte Oberflächenbehandlung an einem Testholz aus. Farbton und Oberflächenqualität lassen sich so am besten bewerten. Helle Hölzer werden honiggetönt, Eiche und Kastanie können rötlicher und dunkler werden und wasserempfindlich bleiben.</p> <p>Für die Behandlung von Holzdecks fordern Sie bitte unsere technische Information „Behandlung und Pflege von Holzdecks“ an. Für Bläue- und Pilzgefährdetes Holz im Aussenbereich Arbotrol Grundierung BP als vorbeugende Imprägnierung einsetzen.</p> <p>Nicht geeignet für die Behandlung von Buchenholz.</p> <p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/GTK/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p>
<p>Sicherheitsdaten</p>	<p>Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 08 01 11 S</p> <p>Achtung! Arbotrol Holzpflegeöl enthält Leinöl. Es besteht die Gefahr der Selbstentzündung von getränkten Putzfäden und Lappen. Diese nicht an der Luft trocknen lassen, sondern in Wasser oder in einer luftdichten abgeschlossenen Metalldose aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Nur bei guter Belüftung verwenden.</p>

arbezol[®]

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch