

# Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

## Arbotrol Zaunlasur

Wirkstofffreie, lösemittelhaltige Holzlasur mit guter Eindringtiefe und Wetterbeständigkeit

<b>Anwendung</b>	<b>Arbotrol Zaunlasur</b> ist eine naturbraun eingefärbte, gebrauchsfertige, lösemittelhaltige, wirkstofffreie, wetterfeste, teerfreie und lichtbeständige Zaunlasur. Eignet sich zur natürlichen, wasserabweisenden, offenporigen, imprägnierenden Holzbehandlung im Aussenbereich, insbesondere für den Anstrich von Zäunen, Aussenverschalungen usw.; also überall dort wo z.B. früher Karbolineum eingesetzt wurde.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wasserabweisend</li> <li>- imprägnierend</li> <li>- dampfdurchlässig</li> <li>- wetterbeständig</li> <li>- belebt die natürliche Holzmaserung</li> <li>- leicht zu verarbeiten</li> <li>- geruchsneutral nach Trocknung</li> <li>- renovationsfreundlich</li> </ul>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Pigmente</b> Transparente Eisenoxide  <b>Farbtöne</b> Naturbraun  <b>Lagerbeständigkeit</b> 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde)  <b>Lieferform</b> Gebrauchsfertig (vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln)  <b>Gebinde</b> Siehe Preisliste  <b>Festkörpergehalt DIN EN 53216</b> ca. 24 %  <b>Dichte DIN EN 53217</b> 0.85 g/cm<sup>3</sup>  <b>Viskosität DIN/ISO 2431</b> 12 s DIN 4 mm / 20 °C</p>
<b>Untergrund</b>	Das Holz muss trocken, saugfähig, fett-, harz- und staubfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Streichen oder tauchen. Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Je nach Beanspruchung 1-2 Schichten auftragen.</p> <p><b>Verbrauch</b> Ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> für zwei Anstriche auf gehobeltem Holz. Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln.</p> <p><b>Optimale Verarbeitungstemperatur</b> + 15-20 °C Holzfeuchte max. 18 %.</p> <p><b>Reinigung der Geräte</b> Unmittelbar nach dem Streichen mit Kunstharzverdünner.</p>
<b>Trocknung DIN EN 53150</b>	<p>Trocken und überstreichbar nach ca. 16-24 h.</p> <p>Die Trocknung ist abhängig von Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Optimale Trocknung nur bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen, sonst sind Verzögerungen möglich.</p>
<b>Besonderer Hinweis</b>	Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/GTK/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten.
<b>Sicherheitsdaten</b>	<p><b>Kennzeichnung / Transportvorschriften</b>          Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p><b>Abfallcode</b> 08 01 11 S</p>

# arbezol<sup>®</sup>

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)