

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Arbezol Fassaden

Halbdeckende, wasserverdünnbare, offenporige Holzlasur für innen und aussen

<p>Anwendung</p>	<p>Arbezol Fassaden ist eine halbdeckende, wasserverdünnbare, offenporige Holzlasur für innen und aussen. Für Fassadenverkleidungen, Balkone, Dachuntersichten, Riegel, Schindeln, Bienenhäuser und Holzverkleidungen in Innenräumen.</p> <p>Arbezol Fassaden wird im Neubau und zur Renovierung unansehnlicher, verwitterter und vergrauter Holzflächen eingesetzt. Holzfehler und farblich unterschiedliche Flächen werden verdeckt bzw. angeglichen, die natürliche Holzmaserung bleibt sichtbar. Nicht geeignet für Rollläden und industrielle Beschichtung. Nicht Blockfest!</p>
<p>Eigenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wasserverdünnbar - sehr gute Wetterbeständigkeit - wasserdampfdurchlässig - hochelastisch - wirkstofffrei - ausgezeichnete Quellbeständigkeit - sehr gute Haftung - schönes Lasurbild, farbtonegalisierend - geruchsarm - schnelle Trocknung - einfache Verarbeitbarkeit - entspricht Minergie-Eco
<p>Technische Daten</p>	<p>Bindemittel Copolymerisatdispersion Pigmente anorganische Eisenoxidpigmente Farbtöne siehe Katalog Holzschutz Sämtliche Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar. Der Witterung ausgesetztes Holz nicht mit farblos behandeln! Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), frostempfindlich Lieferform streichfertig. Vor Gebrauch gut aufrühren! Gebinde siehe Preisliste Glanzgrad seidenmatt Festkörpergehalt DIN EN 53216 ca. 38 % (Mittelwert) Dichte DIN EN 53217 ca. 1,10 g/cm³ (Mittelwert)</p>
<p>Untergrund</p>	<p>Unbehandeltes Holz und alte Arbezol Fassaden-Anstriche mit Wasser ohne Reinigungsmittelzusatz abbürsten. Lack- und Ölfarbenanstriche ablaugen und mit Wasser gut nachwaschen. Gegebenenfalls sollte trockenes Holz mit Wasser vorgegenetzt werden.</p>
<p>Aufbau</p>	<p>Anstrichaufbau innen 1 Anstrich unverdünnt oder bis 1:1 verdünnt mit Wasser</p> <p>Anstrichaufbau aussen Sandgestrahltes oder stark verwittertes, saugfähiges Holz zuerst mit Arbotrol Grundierung BP oder Arbotrol Bläueschutzgrund B oder Arbezol Hydro-Grundierung BP oder Arbezol Hydro-Grundierung BIP behandeln. 1. Anstrich bis 1:1 mit Wasser verdünnt 2. Anstrich unverdünnt</p> <p>Bei starker Wetterbeanspruchung 3 Anstriche. Nicht geeignet für Fenster und Rollläden und industrielle Beschichtung. Nicht Blockfest!!</p>

Verarbeitung	<p>Streichen, Holzfeuchte max. 15 %. Nass in Nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden.</p> <p>Verdünnung mit Wasser. Abtönen mit max. 2 % Pintasol.</p> <p>Verbrauch ca. 80-120 g/m² pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln.</p> <p>Minimale Verarbeitungstemperatur + 5 °C. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.</p> <p>Reinigung der Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser, wenn angetrocknet mit Universalverdünner.</p>
Trocknung DIN EN 53150	überstreichbar nach ca. 2 Stunden
Besondere Hinweise	Die Wetterbeanspruchung und Produktwahl nach EN 927-1 beachten.
Sicherheitsdaten	<p>Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 08 01 12</p> <p>Sicherheitsratschläge Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.</p>

arbezol®

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch
arbezol Holzschutz: Telefon +41 (0)44 817 74 74 | Fax +41 (0)44 817 74 00 | www.arbezol.ch | arbezol@arbezol.ch