

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Jubo Algen- und Schimmelentferner

Konzentrat von fungizid- und algizidwirksamen Wirkstoffen als Sanierungsmittel für Anstrichuntergründe

<p>Anwendung</p>	<p>Jubo Algen- und Schimmelentferner ist ein Konzentrat von fungizid- und algizidwirksamen Wirkstoffen und wird als Sanierungsmittel für Anstrichuntergründe verwendet, welche von Algen und Pilzen befallen sind.</p> <p>Enthält eine langanhaltende Wirkstoffkomponente, welche den erneuten Befall verhindern kann. Die Haftung und damit Haltbarkeit des Folgeanstriches wird so erheblich verbessert.</p>
<p>Eigenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konzentrat 1:10 mit Wasser verdünnbar - wirkt gegen Algen und Pilze - mit anhaltender Wirkung
<p>Technische Daten</p>	<p>Wirkstoff Zulassung Nr. CHZB0336, Alkylisothiazol / Alkylammoniumverbindung Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde). Vor Frost schützen Lieferform Konzentrat, wird 1:10 mit Leitungswasser verdünnt Gebinde Siehe Preisliste Dichte DIN EN 53217 1,0 g/cm³ pH-Wert Anwendungsfertige Lösung 6.0</p>
<p>Verarbeitung</p>	<p>Streichen, spritzen.</p> <p>Aussenbereich Die befallene Oberfläche ist vor dem Auftragen von Jubo Algen- und Schimmelentferner vorgängig mechanisch oder mittels Wasserhochdruck vorzureinigen.</p> <p>Jubo Algen- und Schimmelentferner satt auftragen. Unbedingt darauf achten, dass die gesamte Fläche satt benetzt wird. 12-24 h einwirken lassen, nicht mit Wasser nachspülen.</p> <p>In extremen Fällen Anwendung wiederholen!</p> <p>Innenräume Vor der mechanischen Reinigung der befallenen Flächen, diese vorgängig mit Jubo Algen- und Schimmelentferner bespritzen. Sonst besteht die Gefahr, dass keimfähige Pilz- und Algensporen verschleppt werden. Weiterverfahren wie im Aussenbereich.</p> <p>Achtung Angrenzende Bauteile schützen. Keine Metallabdeckungen aus Kupfer oder anderen Metallen behandeln.</p> <p>Verdünnung 1:10 mit Leitungswasser.</p> <p>Verbrauch Ca. 150-350 g/m² abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser.</p>
<p>Trocknung DIN EN 53150</p>	<p>Nach einer Einwirkzeit von 12-24 h können die mit Jubo Algen- und Schimmelentferner behandelten Untergründe weiterbehandelt (gestrichen) werden.</p>

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung / Transportvorschriften

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Abfallcode 08 01 12 S

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt beachten

Biozide sicher verwenden.

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch