

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Spachtel für wasserverdünnbare Produkte (PigaPur, ArboPur usw.)

Folgende Spachtel sind im System mit **PigaPur Primer, Megahafti, PigaPur Emaille seidenglanz / seidenmatt** und **ArboPur Spritz-Finish DS** geprüft worden

2K-Spachtel	1K-Spachtel
bestaPROFI 2-Komponenten Holzreparaturmasse	Jansen Ahrweissal
Alligator 2K-Elastospachtel Polyester Feinspachtel	Expofill Schnellspachtel

Achtung

Bei der Verwendung von bestaPROFI 2-Komponenten Holzreparaturmasse und Polyester Feinspachtel sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

Auszug aus dem technischen Merkblatt:

„Mit wasserhaltigen Lackierungen und neuen, nicht konventionellen Produkten empfehlen sich ausreichende Eigenversuche. Weisse, wasserhaltige Holzanstriche für den Innenbereich erfordern lösemittelhaltige weisse Zwischenprimer. Ausreichende Eigenversuche sind auch für diese Zwischenprimer nötig.“

bestaPROFI 2-Komponenten Holzreparaturmasse und Polyester Feinspachtel können zu Verfärbungen (gelb-braune Flecken) und Glanzunterschiede des Decklacks führen, wenn die Spachtelstellen nicht entsprechend grundiert werden.

Wir empfehlen Tosanol Haftvorlack Rapid.

Grundsätzlich sollten immer die Verarbeitungshinweise, Mischanweisungen und Trocknungs- bzw. Härtezeiten der Spachtel eingehalten werden.

Es empfiehlt sich alle Spachtelungen vor dem Überstreichen fein zu überschleifen.