

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Arbotrol Grundierung BP

Anwendungsfertiges, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel gegen holzerstörende und holzverfärbende Pilze

<p>Anwendung</p>	<p>Arbotrol Grundierung BP ist ein anwendungsfertiges, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel zur industriellen, gewerblichen und privaten Verwendung gegen holzerstörende und holzverfärbende Pilze auf Holzprodukten. Geeignet zur Anwendung auf Hölzern ohne Bodenkontakt wie zum Beispiel Fenstern, Türen, Fassadenverkleidungen, Zäunen, Dachgauben und Carports. Nicht geeignet für Hölzer mit ständigen Erd- oder Wasserkontakt.</p>
<p>Eigenschaften</p>	<ul style="list-style-type: none"> - umfassender Bläue- und Fäulnisschutz für Holzschutzklasse 2 und 3 - hohes Eindringvermögen - ausgezeichnete Quellbeständigkeit - feuchtigkeitsregulierend - für statisch nicht beanspruchte Hölzer - keine Selbstentzündungsgefahr <p>Holzschutzwirkung vorbeugender Schutz gegen holzverfärbende Bläuepilze und holzerstörende Pilze. Nur für den Aussenbereich (Ausnahme Fensterrahmen und Aussentüren).</p>
<p>Technische Daten</p>	<p>Bindemittel Modifiziertes Öl Wirkstoff und Gehalt 1,40 % IPBC, 0,44 % Propiconazol Holzschutzmittel Zulassungs-Nr. CH-2013-0020 Farbton Farblos Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde) Lieferform Gebrauchsfertig (auch zum Tauchen) Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt DIN EN 53216 ca. 22 % Dichte DIN EN 53217 0,830 g/cm³ Viskosität DIN/ISO 2431 11 s DIN 4mm</p>
<p>Untergrund</p>	<p>Die zu grundierenden Holzteile müssen staubfrei sein. Das Holz soll möglichst trocken sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen, bei Fensterrahmen nur 12 %.</p>
<p>Aufbau</p>	<p>1x Arbotrol Grundierung BP Im Aussenbereich immer eine Deckbeschichtung aufbringen.</p> <p>Varianten: Deckanstriche lasierend</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 - 3x Arbezol Lasotic 2 - 3x Arbezol Lasoton 2 - 3x Arbezol Hydrosotic 2 - 3x Arbotrol Naturöl-Lasur <p>Varianten: Deckanstriche deckend</p> <ul style="list-style-type: none"> 2x PigaPur Flex 1 - 2x PigaPur Finish DS 2x PigaPur Exterior 2x Kunstharzlacke (lösemittelhaltig)
<p>Verarbeitung</p>	<p>Tauchen (Langzeittauchen: ca. 5 min), streichen, fluten. Spritzen ist nur in geschlossenen Anlagen zulässig.</p> <p>Verbrauch Ca. 100-130 g/m². Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln.</p>

	<p>Minimale Verarbeitungstemperatur Nicht unter + 10 °C oder + 30 °C verarbeiten (gilt für den Untergrund, das Produkt und die Umgebungstemperatur).</p> <p>Reinigung der Geräte mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünner.</p>
Trocknung DIN EN 53150	<p>Nach 24 h bei 20 °C kann das Holz beliebig weiterbehandelt werden (Leimen, Kitteln, Folgeanstriche). Bei wenig saugfähigem Holz und bei nasskalter Witterung kann sich die Trocknung verzögern.</p> <p>Bei nachfolgenden Anstrichen mit wässrigen Systemen ist eine Trockenzeit von 5 Tagen bei Raumtemperatur einzuhalten. Alternativ Arbezol Hydro-Grundierung BP einsetzen.</p>
Besondere Hinweise	<p>Tauchbadpflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tauchbäder müssen aus rostfreiem Stahl, Kunststoff oder anderem korrosionsfestem Material bestehen - Tauchbäder sollten immer möglichst 20-30 cm unter dem Tauchbeckenrand gefüllt sein. - Die Tauchviskosität regelmässig kontrollieren und wenn notwendig mit Terpentinersatz einstellen (DIN 4 mm: 11 s) - Ist das Tauchbad längere Zeit nicht im Gebrauch, ist der Inhalt mindestens alle 4 Wochen gut aufzurühren und nach Kontrolle der Tauchbadviskosität auf die richtige Tauchkonsistenz einzustellen - Tauchbäder nie direkter Sonnenbestrahlung aussetzen - Siehe auch spezielles Merkblatt „Tauchbadpflege“ <p>Berechnung des Materialbedarfes für das Tauchbad</p> <p>Dichte (= 0,830 g/cm³) multipliziert mit dem nutzbaren Volumen des Tauchbadbehälters, ergibt die notwendige Menge von Arbotrol Grundierung BP für die Füllung des Tauchbades.</p> <p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/GTK/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.</p>
Sicherheitsdaten	<p>Kennzeichnung / Transportvorschriften Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> <p>Abfallcode 03 02 02 S</p> <p>Schutzmassnahmen Darf nicht zur Behandlung von Räumen angewendet werden, in denen Lebens- oder Futtermittel gewonnen werden. Darf nicht Innen verwendet werden. Nicht verwenden in Ställen, Milchkammern und Futterlagern.</p> <p>Biozide sicher verwenden.</p>

arbezol[®]

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch