BOSShard
bekennt Farbe

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Behandlung und Pflege von Holzdecks im Aussenbereich

Vorbereitung des Untergrundes	Mit einer Holzterrasse oder einem Holzdeck vergrössern Sie ihren Wohnraum im Grünen und verleihen Ihrem Haus oder je nach Ausführung dem gesamten Grundstück einen neuen Charakter. Bei einer regelmässigen Pflege mit unserem hochwertigen Arbotrol Holzpflegeöl oder Arbezol Aqualin haben Sie lange Freude an Ihrer Holzterrasse. Das zu beschichtende Holz muss sauber und fettfrei sein und darf nicht über 15 % Feuchtigkeit aufweisen. Harzgallen müssen vor dem Beschichten mit Nitroverdünner entfernt werden. Neues Holz mit einer Dichte von über 1000 kg/m^3 sollte man nach Möglichkeit zuerst mind. 3 Monate verwittert lassen, bevor man es behandelt. Bei der Renovation müssen Algen, Fett, Schmutz oder andere Verunreinigungen mechanisch mit speziellen Maschinen (z.B. Roto-Star) entfernt werden.
Pflege	Bei der alljährlichen Pflege mit einem 1-2fachen Anstrich der Holzdecks mit Arbotrol Holzpflegeöl oder Arbezol Aqualin (im Holzfarbton oder dunkler) wird ein längerer Schutz vor dem Eindringen des Wassers und den UV-Strahlen geboten und so ein Schüsseln und vergrauen der Bretter hinaus gezögert. Mit Arbotrol Holzpflegeöl oder Arbezol Aqualin farblos ist die Schutzwirkung begrenzt, weil kein wirksamer Schutz vor UV-Strahlung durch eine Pigmentierung gegeben ist. Durch eine alljährliche Auffrischung des Anstrichs können die Holzdecks in gutem Zustand erhalten bleiben. Auf Douglasie, Lärche und Accoya ist auch eine Beschichtung mit Arbezol Aqualin UV-Natur möglich.
Untergründe 1	**Douglasie / Lärche/ Accoya**
Vorbehandlung, Reinigung	Bei abgewittertem Holz müssen Algen, Fett, Schmutz oder andere Verunreinigungen mit speziellen Maschinen (z.B. Roto-Star) entfernt werden.
Pflege	1x Arbotrol Grundierung BP oder Arbotrol Bläueschutzgrund B 1-2x Arbotrol Holzpflegeöl, im Holzfarbton oder dunkler oder 1x Arbezol Hydro Grundierung BP 1-2x Arbezol Aqualin, im Holzfarbton oder dunkler oder 1-2x Arbezol Aqualin UV-Natur
Untergründe 2	**Kastanie / Eiche /Bankirai / IPE / Teak / Massaranduba / Sipo / etc.**
Vorbehandlung, Reinigung	Bei abgewittertem Holz müssen Algen, Fett, Schmutz oder andere Verunreinigungen mit speziellen Maschinen (z.B. Roto-Star) entfernt werden.
Pflege	1-2x Arbotrol Holzpflegeöl oder Arbezol Aqualin, im Holzfarbton oder dunkler

Arbeitsanleitung

Reinigung mit Kunststoff- oder Messingbürste oder mechanisch z, B, mit Rotowash.

Unterer Teil gereinigt und entgraut mit Holzentgrauer. (Dr. Schutz, Holzentgrauer).

Grundanstrich mit Arbotrol Grundierung BP oder Arbezol Hydro Grundierung BP, Arbotrol Bläueschutzgrund B für bläuegefährdete Hölzer. Schlussanstrich mit Arbotrol Holzpflegeöl oder Arbezol Aqualin.

Holzdeck nach Behandlung und Pflege. Wasser perlt wieder ab.

arbezol®

Bosshard + Co. AG, Lack- und Farbenfabrik, 8153 Rümlang, Schweiz
Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch
arbezol Holzschutz: Telefon +41 (0)44 817 74 74 | Fax +41 (0)44 817 74 00 | www.arbezol.ch | arbezol@arbezol.ch