

Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

ArboGrey Perlmutter

Wässrige, offenporige Fassadenbehandlung mit Vorvergrauungseffekt für Aussenanstriche

Anwendung	ArboGrey Perlmutter ist eine wässrige, offenporige einschichtige Fassadenbehandlung mit Vorvergrauungseffekt für Aussenanstriche auf Nadelhölzer. Sie gibt dem Holz ein einzigartig lebhaftes verwitterungsähnliches Aussehen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - verarbeitungsfertig - Vorvergrauungseffekt mit Perlmutter - für die unterhaltsfreie Fassadenbehandlung. - keine Grundierung notwendig - verarbeitbar auf Bretterlackiermaschine und Vacumat
Technische Daten	<p>Bindemittel Spezielle Bindemittel Pigmente Perlmutterpigmente, anorganische Pigmente Farbtöne Nach Preisliste Lagerbeständigkeit 6 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), vor Frost schützen Lieferform Flüssig, muss vor der Verarbeitung zwingend aufgerührt werden Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt DIN EN 53216 Ca. 41 % Dichte DIN EN 53217 1.1-1.2 g/ml Viskosität DIN/ISO 2431 DIN 4 mm, 15-20 s</p>
Untergrund	Das Holz muss staubfrei (sauber), fett- und ölfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen.
Aufbau	<p>Neues Holz aussen 1x ArboGrey Perlmutter</p> <p>Das Produkt ist mit einem Filmschutz ausgerüstet.</p>
Verarbeitung	<p>Streichen, spritzen (Airless, Airmix) rollen (maschinell oder von Hand). Vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.</p> <p>Verbrauch Geschliffenes Holz ca. 100 - 120 g/m², sägeraues Holz ca. 120 - 150 g/m². Verbindliche Verbrauchswerte sind durch Vorversuche zu ermitteln, die Auftragsmenge beeinflusst die Farbgebung.</p> <p>Verarbeitungsbedingungen Nicht unter +5 °C verarbeiten. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser.</p>
Trocknung DIN EN 53150	<p>Griffest nach ca. 4 Stunden Stapelbar nach ca. 24 Stunden</p> <p>Tiefe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit sowie unzureichende Luftumwälzung können die Trocknung verzögern.</p>
	<p>Die behandelten Holzflächen regelmässig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern. Dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.</p> <p>Wichtig! Waagerechte Flächen, wie z.B. Handläufe, auf denen Regenwasser oder Schnee liegenbleiben kann, sind für den Einsatz von ArboGrey Perlmutter nicht bzw. nur bedingt geeignet. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an unseren technischen Dienst.</p>

Holzinhaltstoffe können die Hausfassade verschmutzen. Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) durch einen zusätzlichen Anstrich versiegeln. Direkten Kontakt mit alkalischen Putzen vermeiden.

Farbtöne Der Farbeffekt ist von der Holzart, der Oberflächenvorbehandlung sowie den Applikationsbedingungen abhängig. Im Zweifelsfall vorgängig Muster anlegen.

Sicherheitsdaten

Biozide:

Diese Beschichtung enthält den Biozid-Wirkstoff 3-Iod-2-Propinylbutylcarbamat mit fungiziden Eigenschaften.

Kennzeichnung / Transportvorschriften

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Abfallcode 08 01 12

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

arbezol[®]

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | Fax +41 (0)44 817 73 00 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch