



**VSLF**  
VERBAND SCHWEIZERISCHER  
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

**USVP**  
UNION SUISSE DES FABRICANTS  
DE VERNIS ET PEINTURES

# VSLF-Produktedeklaration

---

Datum  
21.05.2013  
Firma  
Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang  
Handelsname  
**Boscapox Aqua 2K-Emaille 4000**

---

- 1.1. Produkt-Charakterisierung**  
2K-Epoxydharz-Bodenfarbe, wasserverdünnbar
- 1.2. Farbe**  
weiss und bunt
- 

<b>2. Bindemittel</b>	Gew. %
Epoxydharz (fest)	27.50

---

<b>3. Pigmente</b>	Gew. %
<b>3.1. anorganische Pigmente</b>	
Titandioxid	15.00 – 28.00
Chromoxidgrün	0 – 7.50
Eisenoxide	0 – 16.00
Mischphasenpigmente	

---

<b>3.2. organische Pigmente</b>	Gew. %
Russe	
Buntpigmente	

---

<b>3.3. Korrosionsschutzpigmente</b>	Gew. %
Zinkstaub	
Zinkphosphat	

---

<b>4.</b>	<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>
	Calciumcarbonate	_____
	Schwerspat	12.00 – 24.00
	Talkum/Feldspat	_____
	Siliciumdioxid	_____
	_____	_____
<b>5.</b>	<b>Lösungsmittel</b>	<b>Gew. %</b>
	Aliphatische KW	_____
	Aromatengehalt	_____
	Aromatische KW	_____
	Alkohole	_____
	_____	_____
	Glykole	_____
	_____	_____
	Ester	_____
	Ketone	0.30 – 0.35
	_____	_____
	Wasser	27.00 – 30.00
<b>6.</b>	<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
<b>6.1.</b>	<b>Trockenstoffe</b>	<b>(Metallgehalt)</b>
	Kobalt	_____
	Mangan	_____
	Zirkon	_____
	Calcium	_____
	_____	_____
<b>6.2.</b>	<b>Hautverhinderungsmittel</b>	<b>Gew. %</b>
	_____	_____
	_____	_____
<b>6.3.</b>	<b>Andere Additive</b>	<b>Gew. %</b>
	Weichmacher	_____
	Verdickungsmittel	0.70
	Netzmittel	0.40
	Entschäumer	0.30
<b>7.</b>	<b>Film- und Topfkonservierungsmittel</b>	<b>Gew. %</b>
	MIT/BIT	150 ppm
	Zink-Pyrithion	50 ppm
<b>8.</b>	<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

#### **Bemerkungen**

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.